Type of sponges		S (Soft)		M (Midium)		H (Hard)		W (White)	
Days after press		30		30		30		30	
Style		F/C	C/C	F/C	C/C	F/C	C/C	F/C	C/C
Apparent specific gravity(g/㎤)		0.205	0.177	0.266	0.220	0.279	0.225	0.259	0.204
Hardness (csc2)		32	28	39	33	41	35	35	30
Tensile strength (kgf/㎠)		6.20	5.65	8.44	6.71	10.04	8.12	6.18	4.78
Elongation (%)		580	528	654	620	628	590	454	424
Tensile stress (kgf/㎠)	M 50	0.28	0.23	0.32	0.23	0.38	0.30	0.32	0.19
	M 100	0.61	0.53	0.69	0.51	0.90	0.72	0.76	0.54
	M 150	0.96	0.87	1.08	0.83	1.44	1.20	1.26	0.97
	M 200	1.34	1.29	1.52	1.19	1.98	1.69	1.90	1.57
Tear strength (kgf/㎝)		2.12	1.68	2.76	2.22	3.12	2.40	2.10	1.62

The values in the above table are reference value as the guide.
Please note we can't gurantee these figures because the properties of Chloroprene may change, depending on the aged deterioration or used conditions.